

MATERIA PRO STUKKO

MATERIA PRO STUKKO è un prodotto composto da calce stagionata e da polveri di marmo micronizzate e selezionate avente svariati tipi di finitura a seconda dei vari tipi di lavorazione.

Grazie ai particolari ingredienti naturali usati, esso ha un elevato grado di traspirabilità ed un'ottima resistenza alle alcali.

PREPARAZIONE DEL FONDO E CICLO DI APPLICAZIONE

Su superfici come intonaco cartongesso o pareti già pitturate rimuovere dalle stesse qualsiasi traccia di sporco o di polvere, quindi controllare la consistenza degli intonaci o della vecchia pittura se si tratta di tempera a più mani, quindi isolare il tutto.

Per le pareti in cartongesso procedere con una mano di MATERIA PRO FONDO.

Finite queste operazioni procedere alla stesura della prima mano di MATERIA PRO STUKKO con un frattazzo inox, quindi dopo un periodo variabile a seconda della temperatura (in condizioni normali ca. 12 ore) procedere con la stesura di una seconda mano facendo attenzione a non fare dei sormonti. Dopo un periodo di circa 1 ora procedere con una mano di finitura e lisciatura al fine di ottenere l'effetto voluto (MATERIA PRO STUKKO più si lama più diventa lucido).

Se i fondi richiedono grossi spessori è consigliabile usare il MATERIA PRO MARMORINO o MATERIA PRO MARMORINO OPACO. Per la protezione di MATERIA PRO STUKKO aspettare l'asciugatura dello stesso, ed infine applicare MATERIA PRO MIRROR o CERA PRO PROTECT.

DATI TECNICI

Peso specifico: 1,550 Kg/l \pm 0,05

granulometria: 200 μ max

Stato fisico: Pasta

consumo: 1,1 kg/m² rifinito

Diffusione al vapore d'acqua: 370 g/m² in 24 ore ca.

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore: $\mu = 10$ ca.

Strato equivalente d'aria: $S_d = \mu \cdot s = 0.06$ m ca. (calcolato con $s = 0.6 \cdot 10^{-3}$ m).

Coefficiente di assorbimento d'acqua: $w = 0.2$ kg/(m² \cdot h $\frac{1}{2}$) ca. — $S_d \cdot w = 0,012$ kg/(m² \cdot h $\frac{1}{2}$) ca.

Rispetta la teoria di Kuenzle.

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione a temperatura inferiore a +5 °C e con umidità relativa superiore al 75%.

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.

Le facciate rivestite con MATERIA PRO STUKKO durante la posa e nei giorni successivi di essiccazione devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi precipitazione; in caso contrario possono manifestarsi superficialmente delle chiazze biancastre dovute alla non corretta reazione di indurimento e carbonatazione del materiale.

21/07/2021

SCHEDA TECNICA



MATERIA PRO STUKKO

FORNITURA

Latta da 25 kg e 6 kg

Tinte: vedi cartella colori.

CONSERVAZIONE

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.



ACM Italy S.r.l. | Via E. Mattei, 8 | 20010 Casorezzo (MI)

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com | www.materia-italy.com 2