

# MATERIA PRO TRAVERTINO

MATERIA PRO TRAVERTINO viene usato su qualsiasi tipo di superficie previa adeguata preparazione del fondo; può essere impiegato sia all'estero che all'interno.

Il MATERIA PRO TRAVERTINO è un prodotto composto da selezionate polveri di marmo, calce e additivi che ne consentono una facile lavorazione, ed un ottimo ancoraggio al supporto.

MATERIA PRO TRAVERTINO ha una grandissima traspirabilità, unendo anche una notevole resistenza alle alcali e alle muffe.

## **APPLICAZIONE**

Dopo aver preparato adeguatamente i fondi applicare una prima mano di MATERIA PRO TRAVERTINO con frattazzo inox facendo attenzione a non fare molti sormonti, lasciare asciugare e dopo circa 16 ore procedere con un'ulteriore passata ed infine quando quest'ultima sta asciugando, passare orizzontalmente con una spatola inox (o frattazzo inox) in modo tale da creare delle striature senza compattarlo completamente.

Nei periodi particolarmente caldi è consigliabile bagnare il supporto con acqua.

Per proteggere la superficie e renderla idrorepellente, dopo 10 giorni circa dalla stesura, applicare MATERIA PRO MIRROR.

## **DATI TECNICI**

Resa: ca 1,5- 2,0 kg \_varia a seconda dei supporti

Diluizione: dal 30% al 40% con acqua a seconda del tipo di supporto

Stato fisico: Polvere Peso specifico: 1,95 kg/lit

Tempo essiccazione: variabile a seconda dell'ambiente di applicazione

Granulometria: da 0,5 – 0,8 mm

Diffusione al vapore acqueo: 745 g/mq in 24 h ca

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore:  $\mu = 12$  ca

Strato equivalente d'aria:  $S_d = \mu \cdot s$  0,03 m ca (calcolato con  $s = 0.2 \cdot 10^{-3} / m$ )

Coefficiente di assorbimento d' acqua:  $w = 0,25$  kg (  $m^2 \cdot h^{1/2}$ ) ca.

$S_d \cdot w = 0,0075$  kg (  $m \cdot h^{1/2}$ ) ca.

21/07/2021

SCHEDA TECNICA



# MATERIA PRO TRAVERTINO

---

## **AVVERTENZE**

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita. Applicare il materiale solo su intonaci stagionati ed asciutti.

Evitare l'applicazione su facciate in pieno sole o in presenza di forte vento. Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5°C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera.

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi.

MATERIA PRO TRAVERTINO deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali diversi.

## **CONSERVAZIONE**

Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per circa 1 anno.

## **FORNITURA**

Vasi in plastica da kg 18.

## **QUALITÀ**

MATERIA PRO TRAVERTINO viene sottoposto ad accurato e costante controllo. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.



ACM Italy S.r.l. | Via E. Mattei, 8 | 20010 Casorezzo (MI)

PHONE +39 02 903 611 48 | [laboratorio@acm-italy.com](mailto:laboratorio@acm-italy.com) | [www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com) | [www.materia-italy.com](http://www.materia-italy.com) 2